

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO BETONCOATING PRIMER</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Betoncoating primer ist eine Grundierung auf Wasserbasis zur Vorbehandlung vor der Verwendung von Tenco Betoncoating deckend. Tenco Betoncoating primer auf Acrylbasis mit Wasser als Lösungsmittel ist geruchsarm und wenig umweltbelastend.</p> <p>Tenco Betoncoating primer ist einfach aufzutragen und trocknet schnell. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>Tenco Betoncoating primer ist eine durchsichtige, imprägnierende, farblose Beschichtung auf Wasserbasis zum Abdichten von stehenden Elementen aus Stein, Beton oder Zement im Garten.</p> <p>Die Grundierung ist wasserabweisend, sehr gut dichtend und nach dem Trocknen mit dem deckenden Tenco Betoncoating deckend überstreichbar.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Überstreichbar mit Tenco Betoncoating deckend</li> <li>- Fördert die Haftung der Deckschicht</li> <li>- Schnell trocknend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,02 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	8–10 m <sup>2</sup> /l je nach Untergrund
Trockenzeit	<p>Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C</p> <p>Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C</p>
Lösungsmittelgehalt	<b>KEIN BIS WENIG LÖSEMITTEL</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i); 140 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.
Feststoffgehalt	Nicht zutreffend
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Tenco Betoncoating primer ist gebrauchsfertig und kann mit einem Pinsel aufgetragen werden. Betonuntergrund gründlich abbürsten

	<p>und reinigen. Der Untergrund muss vor der Behandlung zudem trocken, sauber und fettfrei sein. Bei herkömmlichen Untergründen genügt eine Grundierungsschicht. Bei stark saugenden Untergründen kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Betoncoating primer ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	750 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>