

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BETONCOATING PRIMER	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Betoncoating primer is een primer op waterbasis voor de voorbehandeling van Tenco Betoncoating dekkend. Tenco Betoncoating primer is op acrylbasis met water als oplosmiddel, het is reuk arm en minder belastend voor het milieu.</p> <p>Tenco Betoncoating primer is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Betoncoating primer is een transparante impregnerende blanke coating op waterbasis voor het afdichten van staande delen van steen, beton of cement in de tuin.</p> <p>Het is waterafstotend, heeft een hoog afdichtend vermogen, is na droging overschilderbaar met dekkende Tenco Betoncoating dekkend.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Overschilderbaar met Tenco Betoncoating dekkend - Bevordert de hechting van de afwerklaag - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,02 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² /l afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	<p>Stofdroog na 2 uur bij 18 °C.</p> <p>Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C</p>
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	N.V.T.

GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Tenco Betoncoating primer is gebruiksklaar en kan met een kwast worden aangebracht. De betonnen ondergrond goed borstelen en reinigen, daarnaast moet de ondergrond alvorens te behandelen droog, schoon en vetvrij zijn. Er kan bij reguliere ondergronden met één laag primer worden volstaan. Bij sterk zuigende ondergronden kan een tweede laag worden aangebracht.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Betoncoating primer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl