

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN COSTRUCTIELAK ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen constructielak zwart is een goed verstrijkbaar bitumenlak. Biedt bescherming tegen zuren en blijft na droging elastisch, niet geschikt in het volle zonlicht.
TOEPASSING	Tenco Bitumen constructielak zwart wordt gebruikt waar ijzer, beton of steen goed beschermd moet worden met een makkelijk te verwerken en goed te verstrijken bitumen. Tenco Bitumen constructielak zwart is tevens prima te gebruiken als coating voor tanks en binnen wanden van stalen boten en schepen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Goede dekking - Waterafstotend - Zuur- en alkali-bestendig - Beperkt Uv-bestendig.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,0 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergrond: 8 - 10 m ² per liter. Op ruwe ondergrond: 6 - 8 m ² per liter.
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	47,0%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen.</p> <p>Tenco Bitumen constructielak zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Bij toepassing op beton de eerste laag met 5% terpentijn verdunnen.</p> <p>Daarna twee lagen Tenco Bitumen constructielak zwart onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2</p>

	<p>onverdunde lagen aan te brengen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Bitumen constructielak zwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEbruIKSVoORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product,
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl