

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BOOTSLACK DECKEND	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Bootslack deckend ist ein besonders hochglänzender Decklack auf Polyurethan-Alkydharz-Basis und mit farbechten Pigmenten für den Einsatz oberhalb der Wasserlinie. Er bietet hervorragende Deckung, ist wetterbeständig und sehr langlebig. Die ideale Verarbeitungszeit und optimale Fließeigenschaften gewährleisten ein gleichmäßiges Endergebnis.</p> <p>Tenco Bootslack deckend ist in verschiedenen schönen Wassersportfarben erhältlich. Verwenden Sie Tenco Bootslack deckend immer in Kombination mit der Tenco Bootsgrundierung.</p>
ANWENDUNG	<p>Tenco Bootslack deckend ist für den Einsatz über der Wasserlinie von Booten gedacht. Geeignet für Holz, Stahl und Polyester. Tenco Bootslack deckend eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen, für neue Komponenten, Wartungsarbeiten und das Überstreichen von Ein-Komponenten-PU-Boots- und Yachtlack jeder Marke.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Keine Verfärbung - Wasserabweisend - Beständig gegen Einflüsse von Salz-, Brack- und Süßwasser - Für Holz, Stahl und Polyester - Tenco Bootsgrundierung als Grundlage verwenden
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	laut Produktbeschreibung, Hochglanz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 300 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 70 %

GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Neue Untergründe oder nicht lackierte Teile zunächst mit Tenco Bootsgrundierung Weiß oder Grau vorbehandeln. Danach mit Tenco Bootslack deckend in 1 oder 2 Schichten vollständig decklackieren. Zwischen den Schichten leicht schleifen. Mit einem Langhaarpinsel oder einer Mohair-Farbrolle auftragen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich eine Schicht.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p>
VERDÜNNUNG	<p>Tenco Bootslack deckend ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.</p>
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p>
Handhabung und Lagerung	<p>In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p>
VERPACKUNGEN	750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl