

PRODUKTDATENBLATT

TENCO UNIVERSAL-PRIMER WASSERBASIS	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Universal-Primer ist ein rostschützender Haftprimer für feuerverzinkten und galvanisierten Stahl und unbehandeltes Aluminium. Auch als Haftprimer für PVC und diverse andere Kunststoffe. Eigens für Gegenstände wie Zäune, Garagentüren, Fenster, Rahmen und Stahlkonstruktionen aus feuerverzinktem oder galvanisiertem Stahl oder Aluminium.</p> <p>Tenco Universal-Primer auf Wasserbasis ist mit deckender Farbe auf Terpentin- oder Wasserbasis überstreichbar.</p> <p>Erfüllt bei beruflicher Anwendung in Innenräumen die Arbeitsschutzvorschriften</p>
ANWENDUNG	<p>Tenco Universal-Primer dient speziell als Rostschutz für diverse Gegenstände wie: Garagentüren, Zäune, Fenster, Rahmen und Stahlkonstruktionen aus feuerverzinktem oder galvanisiertem Stahl oder Aluminium.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Überstreichbar - Gebrauchsfertig - Für drinnen wie draußen
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Weiß oder grau, matt
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	65 - 70 µm
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C</p> <p>Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C</p>
Lösemittelgehalt	<p>KEIN / SEHR WENIG LÖSEMITTEL. Erfüllt bei beruflicher Anwendung in Innenräumen die Arbeitsschutzvorschriften.</p> <p>EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses</p>

	Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 70 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Den Untergrund mit Ammoniakwasser oder neutralem Farbreiniger reinigen. Mit feinem Schleifpapier leicht aufrauen und danach Tenco Universal-Primer aufbringen. Mit Pinsel oder Farbrolle aufbringen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Universal-Primer wird gebrauchsfertig geliefert. Das Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen eines angebrochenen Behälters in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml en 750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl