

*FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT*

<b>PRIMAIRE UNIVERSEL TENCO À BASE D'EAU</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	<p>Primaire universel Tenco est un primaire d'accrochage antirouille pour l'acier thermique ou galvanisé et l'aluminium non traité. Peut également être utilisé en tant que primaire d'accrochage pour le PVC et d'autres plastiques. Spécialement conçu pour les objets tels que les barrières, les portes de garage, les fenêtres, les encadrements et les structures en acier galvanisé ou en aluminium.</p> <p>Primaire universel Tenco à base d'eau peut être peint avec de la peinture couvrante à diluer avec de l'eau ou de la térébenthine.</p> <p><b>Conformité ARBO pour l'usage professionnel en intérieur</b></p>
<b>APPLICATION</b>	Primaire universel Tenco est spécialement conçu pour la protection contre la rouille de différents objets tels que les portes de garage, les barrières, les fenêtres, les encadrements et les structures en acier galvanisé ou en aluminium.
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Application facile</li> <li>- Peut être peint.</li> <li>- Fourni prêt à l'emploi</li> <li>- Pour l'intérieur et l'extérieur</li> </ul>
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc ou gris, mat
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,2 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 14 m <sup>2</sup> par litre
Épaisseur de couche recommandée	65 à 70 microns
Temps de séchage	<p>Sec en surface : après 2 heures à 18 °C.</p> <p>Peut être peint : après 16 heures à 18 °C.</p>
Teneur en solvant	<p><b>TENEUR EN SOLVANT NULLE/TRÈS FAIBLE Conformité ARBO pour l'usage professionnel en intérieur</b></p> <p>Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce</p>

	produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 70 %
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>Nettoyer la surface avec de l'ammoniaque et de l'eau ou avec un nettoyant peinture neutre. Poncer légèrement la surface avec du papier de verre fin et appliquer Primaire universel Tenco. Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
<b>TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT</b>	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
<b>DILUTION</b>	Primaire universel Tenco est fourni prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau.
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	250 ml et 750 ml
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>