

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO PRIMER UNIVERSEEL WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Primer universeel is een roestwerende hechtprimer voor op thermisch of gegalvaniseerd staal en onbehandeld aluminium. Tevens als hechtprimer voor op PVC en diverse andere kunststoffen. Speciaal voor objecten zoals hekken, garagedeuren, ramen, kozijnen en staalconstructies van verzinkt staal, gegalvaniseerd staal of aluminium.</p> <p>Tenco Primer universeel op waterbasis is overschilderbaar met zowel een terpentine- als waterverdunbaar dekkende verf.</p> <p>Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Primer universeel is speciaal voor het roestwerend maken van diverse objecten zoals; garagedeuren, hekken, ramen, kozijnen en staalconstructies van verzinkt of gegalvaniseerd staal of aluminium.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Overschilderbaar - Gebruiksklaar geleverd - Voor binnen en buiten
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit of grijs, mat
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	65 - 70 micron
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<p>GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO</p> <p>EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.</p>

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>De ondergrond reinigen met ammonia en water of een neutrale verfreiniger. Ondergrond licht opschuren met fijn schuurpapier en daarna de Tenco Primer universeel aanbrengen. Aanbrengen met een kwast of verfroller.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Primer universeel wordt gebruiksklaar geleverd. Gereedschap kan worden gereinigd met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml en 750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl