

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO TOPCOAT ZWART</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Topcoat zwart is een speciale roestwerende coating voor plezier- en binnenvaartschepen, woonboten, sluisdeuren, damwanden, steigers en andere objecten boven de waterlijn welke voorheen zijn behandeld met teer of bitumenproducten. Tenco Topcoat zwart biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Topcoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton, hout en verouderd polyester. Tenco Topcoat zwart hecht direct op oude teer- en bitumenlagen ( <b>gebruik nooit een primer onder Tenco Topcoat zwart</b> ). Tenco Topcoat zwart biedt een roestwerende bescherming die makkelijk aan te brengen is en eenvoudig in onderhoud.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roestwerende en waterdichte bescherming</li> <li>- Hecht direct op oude teer en bitumenlagen</li> <li>- Gemakkelijk aan te brengen</li> <li>- Eenvoudig in onderhoud</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	± 0,98 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden 8 - 10 m <sup>2</sup> per liter Op ruwe ondergronden 6 - 8 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat max. 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil, losse roest of walshuid. Loszittende oude teer- en bitumenlagen verwijderen. Tenco Topcoat zwart aanbrengen met een kwast of roller.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de</p>

	volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Topcoat zwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan gereinigd worden met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l en 200 l
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>