

PRODUKTDATENBLATT

TENCOVERF DECKEND SEIDENGLANZ	
BESCHREIBUNG	<p>TencoVerf deckend Seidenglanz ist ein Universallack für den Innen- und Außenbereich mit sehr guter Deckung und sehr guten Fließeigenschaften.</p> <p>TencoVerf deckend Seidenglanz eignet sich als Decklack auf Holz, Stahl, Nichteisenmetallen und verschiedenen Kunststoffen.</p>
ANWENDUNG	<p>TencoVerf deckend Seidenglanz auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen, vorzugsweise mit einem weichen Langhaarpinsel. Verwendbar auf Holz- und Metalloberflächen, die vorher mit der richtigen Tenco Grundierfarbe oder Grundierung behandelt worden sind.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - geeignet für Holz und Metall - einfach zu verarbeiten - für drinnen und draußen - gute Haftung - witterungsbeständig und farbecht - gute Deckung und Fließeigenschaften - erhältlich in 6 Farben
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	laut Produktbeschreibung
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	ca. 1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11–13 m ² /l
Empfohlene Schichten	1 Schicht Grundfarbe/Grundierung 2 Schichten TencoVerf
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l. Dieses Produkt <i>enthält maximal 300 g/l VOC.</i>
Feststoffgehalt	70,0 %

GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen, vorzugsweise mit einem weichen Langhaarpinsel. Der Untergrund muss mit der richtigen Tenco Grundierfarbe oder Grundierung vorbehandelt sein. 1 Schicht Grundierfarbe oder Grundierung und 2 Schichten TencoVerf deckend Seidenglanz, zwischen den Schichten gründlich schleifen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8–10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Holz: mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Auf Metall: mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p>
VERDÜNNUNG	<p>TencoVerf deckend Seidenglanz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.</p>
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p>
Handhabung und Lagerung	<p>In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p>
VERPACKUNGEN	250 ml und 750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl