

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO HARDHOUTOLIE ROYAL TEAK WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Hardhoutolie royal teak is speciaal bestemd voor vergrijsde hardhouten tuinmeubelen en samengesteld uit hoogwaardige oliën, welke vergrijzing van het hout voorkomt en voorziet het hardhout weer van een natuurlijke teak-achtige kleur.</p> <p>Tenco Hardhoutolie royal teak biedt een uitstekende bescherming, is waterafstotend en dringt diep door in het hout. Geeft geen filmvormende laag, waardoor het niet kan bladderen of barsten.</p> <p><b>Tenco Hardhoutolie royal teak is niet geschikt voor nieuw of niet vergrijsde hardhouten objecten.</b></p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Hardhoutolie royal teak is een onderhoudsmiddel voor vergrijsde hardhouten tuinmeubelen te voorkoming van vergrijzing en accentueert de houstructuur. De kleur royal teak geeft het hardhout een warme teakachtige kleur waardoor het vergrijsde hout weer tot leven komt.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Snelle droging</li> <li>- Niet vergelend</li> <li>- Eenvoudige verwerking</li> <li>- Minder belastend voor het milieu</li> <li>- Geur arm</li> <li>- Voorkomt vergrijzing</li> <li>- Accentueert de houtstructuur</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeistof
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Zwak, karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C.	1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 12 - 14 m <sup>2</sup> per liter, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m <sup>2</sup>
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C De droogtijd is afhankelijk van de laagdikte.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit

	product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 30%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>Tenco Hardhoutolie royal teak word alleen toegepast op vergrijsd hardhout. Vergrijsde tuinmeubelen eerst schoon maken met water en ammonia en een spons. Daarna nawassen met warm water. Na droging Tenco Hardhoutolie royal teak met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. De olie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen. Eventueel de liggende delen 2 maal behandelen met Tenco Hardhoutolie royal teak. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p> <p><b>Onderhoud:</b> Indien het hout nog voldoende kleur heeft jaarlijks onderhouden met één laag Tenco Hardhoutolie Blank. Bij hernieuwde vergrijzing voorgenoemde behandeling Tenco Hardhoutolie royal teak herhalen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10°C.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Hardhoutolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>