

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO IJZERCOAT ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco IJzercoat zwart is een roestwerende coating voor ijzerwerk zoals hekken, muurankers, chassis, betonnen palen enz. welke voorheen zijn behandeld met teer- of bitumenproducten. Tenco IJzercoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton en steenachtige materialen. Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen en opgeruwde verflagen. Ook toepasbaar op nieuw staal bijv. bij reparatie. Tenco IJzercoat zwart biedt een roestwerende bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
TOEPASSING	Tenco IJzercoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton en steenachtige materialen. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Biedt een roestwerende en waterdichte bescherming voor bovengrondse objecten. - Gemakkelijk aan te brengen - Eenvoudig in onderhoud - Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen - Ook toepasbaar op nieuw staal bijv. bij reparatie.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C.	1,01 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergrond: 8 - 10 m ² per liter. Op ruwe ondergrond: 6 - 8 m ² per liter.
Aanbevolen laagdikte	50 – 55 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat max. 400 g/l VOC. Als primer (verdund); EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i); 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	62,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>De ondergrond moet droog zijn van vet, vuil, losse roest en walshuid. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco IJzercoat zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco IJzercoat zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Bij onbehandeld metaal eerst goed ontvetten. Als eerste laag of op kale plekken Tenco IJzercoat zwart verdunnen met \pm 5% terpentine. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 1 of 2 onverdunde lagen aan te brengen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C afhankelijk van de ondergrond.</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco IJzercoat is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter en 25 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl